



- Igen jó tömítési tulajdonságok, egykomponensű
- Meggátolja a parkettaléc oldalsó oldalainak összeragadását
- Semleges szagú
- Felhordásra kész
- Könnyen felhordható kétoldalas spatulával és vízbázisú lakkok használatára alkalmas rollerrel
- Felhasználható előkenőként vizes bázisú záró lakkok előtt

Előkenés:

- Minden típusú parkettára és parkettafára, különösen érzékenyebb fajtákra, mint pl. a bükk, juhar, köris, és gyümölcsfák, valamint kényesebb parketta típusokra, pl. profilírozott lamella parketta, padlófűtéses rendszerre fektetett parketta, fajtárda, fa padlólemezek, függőpadló kő
- Parafa padlók

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------------------|--|
| ALAP: | PUR – AKRILÁT DISZPERZIÓ |
| SZÍN: | TEJSZERŰ |
| ÁLLAG: | ALACSONY VISZKOZITÁSÚ |
| FAJSÚLY: | 1,03 G/CM3 |
| TISZTÍTÓSZER: | VÍZ |
| FELHORDÁSI MÓD: | KÉTOLDALÚ SPATULA, ROLLER |
| KIADÓSSÁG: | SPATULA: 20-30 G/M2, RÉTEGENKÉNT, GÖRGŐ: 100-130 G/M2 RÉTEGENKÉNT |
| SZÁRADÁSI IDŐ: | SPATULA: 20 PERC RÉTEGENKÉNT GÖRGŐ: KB.1 ÓRA RÉTEGENKÉNT |
| TÁROLHATÓSÁG: | KB. 6 HÓNAP, EREDETI CSOMAGOLÁSBAN |
| TÁROLÁSI MÓD: | SZÁRAZON, 15-30 C FOKON, JÓL LEZÁRT CSOMAGOLÁSBAN, MIELŐBB FELHASZNÁLANDÓ |
| FAGYÉRZÉKENYSÉG: | FAGYÉRZÉKENY |
| GEFSTOFFV KÓD: | NINCS |
| GISCODE: | W 3 |

Biztonságtechnikai adatlap kérésre rendelkezésre áll.

Előkészítés:

Az aljzatnak száraznak, olaj-, viasz-, szilikon-, és egyéb maradványok, melyek negatívan hatnak a kötőerőre. A durva csiszolás után a 2mm-nél nem szélesebb hézagokat le kell zárni

Artelit FW-400 Vízbázisú Fatömítő szerrel, csiszolattal keverve. Hagyjuk 30-60 percig száradni, és utána kell elvégezni a finom csiszolást (finomság 100-120).

Alkalmazás:

Használat előtt jól felkeverendő!

Vigyünk fel egyenletesen 2 réteg W-430-t kétoldalas spatulával, és/vagy 1 réteget rollerrel (görgő). Száradási idő rétegenként kb. 20 perc (spatulával), kb. 1 óra (görgővel). Bükk, és egyéb kényesebb fafajták esetében ne használjunk spatulát, csak görgőt. Ezután vigyük fel az

Artelit PA-480 Vízbázisú Parkettalakkot, vagy az **Artelit** Kétkomponensű Poliuretán Parkettalakkot. Festett, vagy kezeletlen parafa padlók: ne használjunk túl sok W-430-t, hogy megelőzzük a tanninkibocsátás következtében fellépő színváltozást. A munkálatok ideje alatt a teremhőmérséklet 15-25 C fok, a relatív légnedvesség 50-60% legyen. Biztosítsuk az állandó légáramlást a száradás alatt. Kerüljük viszont a közvetlen napsugárzást, és a túlzott huzatot.

Megjegyzés:

A munkálatok alatt a teremhőmérsékletet a későbbi, használati hőmérséklethez kell beállítani, ezáltal elkerülhető a parketta zsugorodása, ill. duzzadása. Vegyük figyelembe a parkettagyártók útmutatásait is a felhasználásra vonatkozóan. Ellenőrizzük le a parketta nedvességtartalmát is (9+/- 2%). Tegyük meg a szükséges biztonsági lépéseket a W-430 használatakor.

Tisztítószer: Az eszközöket használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani, a W-430 használata nyomán keletkezett foltokat vízzel azonnal el kell távolítani.

Csomagolás: Nettó 5 l-es, 10 l-es vödrökben, 96, ill. 54 vödör/paletta

Selena Hungária Kft. - 7630 Pécs – Közraktár u. 1 - Telefon: (06) 72 514 411 - E-mail: selena@selena.hu - Internet: www.selena.hu 1 / 2

Megjegyzés:

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk alatt, ezen információk nem helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési előírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatóságos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomértéshöz felhasználni.